PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-238525

(43)Date of publication of application: 19.10.1987

(51)Int.CI.

G02F 1/133 G02F 1/13

(21)Application number: 61-081014

(71)Applicant:

ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

10.04.1986

(72)Inventor:


KUDO SHOICHI

SAWADA KAZUTOSHI

(54) LIQUID CRYSTAL OPTICAL SWITCH DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To execute a response at a high speed without lowering a contrast, by turning on and off a voltage which is applied between both transparent electrodes, and changing a transmittivity of light by utilizing a specific torsion state of a liquid crystal molecule. CONSTITUTION: When a voltage is not applied between both transparent electrodes 2A, 2B, a liquid crystal 4 molecule takes a torsion state of about 90° +180° in a cell, and when the voltage is applied, the liquid crystal 4 molecule takes a vertically oriented state. Thereafter, when the voltage has been turned off, the liquid crystal 4 molecule takes successively a torsion state (m) of about 90° +180° \times m (m is an integer of $0 \le m \le n$), which is a relaxed state to a torsion state at the time when no voltage is applied, extending from '0' to (n)-1. Also, a transmittivity of light is changed by utilizing two states of the vertically oriented state at the time when this voltage is applied, and the torsion state of about 90° +180° × m of the liquid crystal molecule at the time when the voltage has been turned off. In such a way, switching can be executed much more quickly than a conventional liquid crystal display device of a TN mode.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-238525

(i)Int Cl.4

创出

騪

人

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)10月19日

G 02 F 1/133 1/13 8205-2H A-7448-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 7 頁)

の発明の名称 液晶光学スイツチ装置

> 创特 願 昭61-81014

20世 願 昭61(1986)4月10日

79発 眀 者 I 藶 横浜市旭区鶴ケ峰2-59-1

和 利 砂発 明 者 沢 田

横浜市鶴見区東寺尾東台18-33-104

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

砂代 理 弁理士 栂村 繁郎 外1名

旭硝子株式会社

1. 発明の名称

被温光学スイッチ装置

2.特許請求の範囲

(1) - 対の通明電板付の透明進版を透明電機が相 対向するように配置し、周辺をシール材でシー ルレ、内部にネマチック被引を封入し、そのネ マチック液晶滑よりも外側に一対の個光膜を配 置してなる液晶光学スイッチ装置において、夫 々の透明基板が水平配向処理され、河透明基板 間では相互にその水平配向方向がほぼ収交する ように配置され、火々の偏光膜の偏光値を火々 の基板面の液量分子の配向方向にほぼ平行また はこれにほぼ近交するように配置し、ネマチッ ク磁晶のピッチョと基板間隙はとの関係は/p が 0.5× nより大きく、かつ 0.5+0.5× nより も小さく(nは1以上の悠数を示す)され、河 適明電極間に印加する電圧を順次オンオッする ことにより、電圧オフ時には液晶分子がほぼ

90°・180°× nのねじれ状態を取り、湿圧オン 時には液晶分子が凝配向状態を取り、電圧オン 後の無時間の電圧オフ時には報品分子が電圧オ フ時のねじれ状態への鰻和状態であるほぼ90° ·180° × m (mは0≤m<nの監数を示す)の ねじれ状態とされ、この遺胚オン時の被晶分子 の異配向状態と選択オフ特の液晶分子のほぼ 90° + 180° ×mのねじれ状態との2つの状態 を利用して光の通過水を変えることを特徴とす る液晶光学スイッチ装置。

- (2)被品分子の配向状態がほぼ90°+ 180°×m のねじれ状態で水平配向処理によるプレティル ト角と熱介するようにされる物許前求の範囲部 1 項組載の被晶光学スイッチ装置。
- (3) d / p が 1 < d / p < 1.5 とされ、電圧無印 加時の完全緩和状態で被品分子が 450° ねじれ るようにされ、知時間の世形オフ時には液晶分 子がほぼ 270° ねじれるようにされる特許胡米 の範囲第1項または第2項記載の接出光学スイ ッチ装置.

特開昭62-238525(2)

(4)液晶の顔折平異方性 Δ n と 馬板間敷 d との結 Δ n d が 0.5~0.7 である特許請求の範囲節 3 引記板の液晶光学スイッチ装置。

- (5)被出の扇折平段力性 Δ n と 皮板 III 騎 d と の 最 Δ n d が 0.9~1.2 である特許 前来の 範囲 第 3 切記位の 被品光学スイッチ 装置。
- (6) 対の個光版の個光幅がほぼ的交するように 配置される特許請求の範囲第1項または第2項 記載の確晶光学スイッチ装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、高速でオン、オフを繰り返す被品 光でスイッチ装置に関するものである。

【従来の技術】

従来高速でオン、オフを繰り返す液晶光学ス イッチ装置としては、二周波響動法によるプリ ンターヘッド装置が知られている。

この二周被緊動法においては、数KHz までの低周被と数 F KHz ~数 G KHz の高層被が用いられている。このため、高周被領域では透明電極

進板間隙の薄型化及び液晶の低粘性化により、 液晶光学スイッチ製質自体のコントラストが低 ドレでしまうこともあり、コントラストが良く かつ高速応答が得られる液晶光学スイッチ製質 は得られていなかった。

[発明の解決しようとする問題点]

本発明の目的は、従来技術が有していた前途の問題点を解析しようとするものであり、既有程電力の低周被単…付予による緊動方式で、コントラストの低下なしに高速応答が可能な被引光学スイッチ設置を得ることである。

[問題を解決するための手段]

本類別はかかる問題点を解決すべくなされたものであり、一対の通明電機付の通明法板を通明電機が相対向するように配置し、周辺をシール材でシールし、内部にネマチック被晶を封入し、そのネマチック被晶がよりも外側に一対の個光限を配置してなる被晶光学スイッチ設置において、大々の通明基板が水平配向処理され、四通明基板間では相互にその水平配向均向がほ

塩板の電板低抗を低くしなければ、液晶に印加される (4効電用が低ドすることとなり、大面積を駆動することが難しいという欠点を有する。

また、二周被駆動に適する液晶材料は、液晶分子の分子幅に対して横方向の相互作用が強くなっため、通常のネッチック液晶に比べ粘性が非常に高くなっている。このため、高速応答を得るためには、高速圧が必要となり、ひいては精製電力が大きくなる欠点を有していた。

そこで数別をまでの低級数単一領号による弱動力式が狙まれている。この従来の低級数単一年間による動力式では、通常のツイストネマチック(TN)モードにおいては、その電子を担け、電圧を弱くすることができる。しかし、その電話を切った(オフ)時の応答性は、電圧を加したにより違くすることができなく、セルの基板間関をではくすることができない。ことによりとい数によってある。これできなかった。また、このでは、100では、

保貞交するように配置され、夫々の個光膜の個 光軸を夫々の馮板師の液晶分子の配向方向にほ は平行またはこれにほぼ近女するように配置 し、ネマチック被当のピッチョと悲极問題ほと の関係d/pが 0.5×nより欠きく、かつ 0.5 +0.5× a よりも小さく(a は1以上の盤数を示 す)され、四透明電極間に印加する電圧を順次 オンオフすることにより、催圧オフ時には液晶 分でがほぼ90°・180°×1のねじれ状態を収 り、電圧オン時には液晶分子が緩配向状態を取 り、電圧オン後の短時間の電圧オフ時には液晶 分子が電圧オフ時のねじれ状態への緩和状態で あるほぼ90°+180°×m (mは0≤m<nの数 数を示す)のねじれ状態とされ、この選用オン 時の液晶分子の嚢配向状態と電圧オラ時の液晶 分子のほぼ80° + 180° ×皿のねじれ状態との 2つの状態を利用して光の通過水を変えること を特徴とする液晶光学スイッチ装置を提供する ものである.

本発男は、被品を通常の被品で使用される電子

特開昭 62-238525 (3)

圧オン時とオフ時の2つの安定状態のみを利用して光の通過率を変えるのではなく、 長時間電圧オフによる 完全なオフ時で通常の液晶よりもより火きくね じれた状態とし、 電圧オン時の安定状態とその後の電圧オフによる 寛全なオフ状態への緩和状態の悪安定状態との2つの状態を利用して光の通過率を変えるものであり、 高速応答で高コントラストが得られる。

本発明は、この準安定状態を使用しているため、数asec~数sec 程度のある程度高速で被出 の光道過率を繰り変えして変化させる用途に適 している。

水発明の構成を、第1例及び第2例を参照しつつ説明する。

第1 図は木角別の被品光学スイッチ装置の店 木的構成を示す断面図である。

第1回において、1A、1Bはガラス、プラスチック等の適別広板であり、その内値には酸化スズ、酸化インジウム-酸化スズ等の適別電板2A、2Bが必要に応じて預想のパターンにパター

吸用のオーバーコートを透明電極しに形成したり、液晶セル内に焦板間瞭を正確に保つためのガラス眼離...アルミナ粒子、ブラスチック粒子等のスペーサーを放布者しくはそれらスペーサー人りのシール材を点付けしたりする等しても

部2図は、第1図の被晶光学スイッチ装置の 配向処理方向と促光膜の個光動方向との関係を 示す平前設明例である。

第2 図において、11は表側の優光膜54の個光 動力向、12は表側の透明光板14のラビング無理 方向、13は裏側の個光膜58の個光能力向、14は 裏側の透明光板18のラビング処理方向を示して いる。

この例では、個光限の個光報方向と配向処理 方向を平行な方向としているが、飛程な方向と することもでき、また内方の個光線の個光報も この例のように直交させるのではなくて、平行 にすることもできる。もっとも、この例のよう に偏光軸を直交させて使用すれば、必要な紹分 ニングされて形成されている。この透明世桜の 表面は、液晶分子が一方向に水平配向するよう にラピングまたは熱め洗着等により水平配向処 理がなされ、この水平配向方向が2枚の塩板 互いに直交するように向い合せて、周辺でシールは3によりシールされ、内部にネマチック液 品にが封入されて液晶セルを形成している。こ の液晶セルの外面に一対の低光膜5M、5Bを、大子 の配向方向にほぼ平行またはこれにほぼの低光 の配向方向にほぼ平行または立れにほぼの低光 動がほぼ平行するかまたは直交するように配置 されるように飛行しられる。

なお、この説明においては省断したが、一般の被品表示製料で行われているような応用、例えば、適明電板に企配リードを形成したり、光の透過率を変化させる部分を除いて無電解NiAッキ、Cr族存等により不通明のマスクを形成したり、カラーフィルターを形成したり、ポリイミド、ポリアミド、シリカ、アルミナ等の配向

のみを必要な時に光をさえざることができる。

なお、この配向方向及び個光版の個光版の好光 然的並びに配向方向と個光版の関係は、正確に 平行または直交とするのみに限られなく、例え ば 5°、10°、20° 程度ずらすこともできる。 [作用]

木苑明でも、通常の被品汲示装置と同様に被品分子が電圧オフ時にはほぼ90°・180°×nのねじれ状態である第1の安定状態を取り、電圧オン時には確保向状態である第2の安定状態を取り、ここまでは従来の被品表示装置と同じである。

しかし、水発明では被引分子のねじれ角が大きいため、この2つの安定状態の外に電圧オンの第2の安定状態である時代向状態の後に電圧をオフにした際に、短時間ではあるが完全な電圧オフ時の前記第1の安定状態であるねじれ状態への緩和状態であるほぼ90°・180°×m(mは0≤m~ェの整数を示す)のねじれ状態である種安定状態を少なくとも1つとる。この確安

狩開昭62-238525 (4)

定状后は、水角明では被品目身のねじれようとする力が強いため、第2の安定状態である緩配向状態から悔めて遅く、具体的には常温で 1~数msec程度と高速で到達し、かつある程度の時間保持され、次の効安定状態が第1の安定状態に到達する。水発明は、この電圧オン時の第2の安定状態と少なくとも1つの整安定状態との2つの状態の間で数数し、高速でオンオフするものである。

この報安定状態は長時間安定な状態ではないため、順次次の報安定状態があ1の安定状態に移行するが、これらはいずれも配向方向により定まるため、これらの間ではねじれが 180° ずつ増加することとなる。このため、物安定状態との間での光透過収費化及び熱安定状態と第1の安定状態との間での光透過収費化は比較的に少ない。特に30° と 270° の概要定状態間の変化は少なく、状態が変化したことはほとんど返過されない。

この場介、ネマチック液晶のピッチョと進収

段階のねじれ状態である都安定状態を利用する ものである。

また、この場合、被品分子の配向状態がほぼ
90° + 180° × m(四は0 S m < m の 数数を示
す)のねじれ状態で水平配向処理によるブレティルト 角と整合するようにしておくことに 逃れ り、この特定の都安定状態が他の都安定状態に 比してはるかに長く続く傾向があり、数数以上 も続くこともある。このため、液晶のらせんが も続くこともある。このため、液晶のらせんが ましい。特に、第1の安定状態のするようにして にれの少ない神安定状態で熱合するようにしな おくことにより、この都安定状態が安定し易く 好ましい。

この例を、節3図及び第4図に示して説明する。

第3回は及び第4回は被品分下のプレティルト月间のみが異なる例を示しており、(A)は270°ねじれ状態、(B)は450°ねじれ状態を示している。

間隙 d との関係は 0.5×n < d / p < 0.5 * 0.5
×n(nはし以上の整数を示す)とされればよい。これにより、両方の基板での水平配向方向が直交している場合に、電圧オフ時には液晶分子は90° * 180° × n のねじれ状態を取る。こらが第1の安定状態である。

ここで、 収圧を印加すると被品分子は立ち上がり、ほぼ垂直になり終配向となる。 これが第 2の安定状態である。

次いで電圧を切ると、液晶分子はねじれ状態となろうとし、指板の配向方向に液晶分子がそろわうとする。この場合、水処明では、完全な電圧オフ時に液晶分子が第1の安定状態である80°・180°× αのねじれ状態、即ち 270°、450°、830°、………というように大きくねじれているため、電圧をオフにしても液晶分子は直ちにこの状態にはならなく、まず90°にならは直ちにこの状態にはならなく、まず90°になら、続いて 270°、450°、………というように順次そのねじれが拡大していくこととなり、1 以上の準安定状態をとる。水発明はこの中間

この第3例の例では、この状態で上側の指版 21A.21B では張版に被出分子のた端22A.22B が接しており、下側の指版 23A.23B では諸版に被出分子の奥側 24A.24B が接している。このため、このため、3 図(A)の 270° ねじれで整合状態となっており、図の曲線 25A と28A とで示される。ビッチが同一となり、安定した整合状態となる。となり、図の曲線 25B と28B とで示されるに、第3図(B)の 450° ねじれは不整合というとなり、図の曲線 25B と28B とで示されるに、少チが異なる。このため、 450° ねじれを第1の安定状態とする液晶光学スイッチ発置の場合には近く、第2の確安定状態の 270° ねじれが良くはくこととなる。

また3.4 図の例では、この状態でも何の抗板31A.31B では指板に液晶分子のた端32A.32B が接しており、下側の抗板33A.33B では抗板に液晶分子の手前側34A.34B が接している。このため3.4 図(A)の 270° ねじれで不禁介状態となっており、図の曲線35A と36A とで示される

特開昭 62~238525 (5)

ピッチが異なる。逆に、第4図(B)の 450° ねじれは整介状態となり、図の歯線35B と 18B とで示されるピッチが同一となる。このため、450° ねじれを第1の安定状態とする破骨光学スイッチ装置の場合に適しており、第1の権安定状態の80° ねじれは整合状態という点からは比較的安定ではあるが被高分子のねじれようとする力が強いため比較的知く、第2の権安定状態の 270° ねじれば不禁合状態のため知く、第3の権安定状態の 450° ねじれが長く続くこととなる。

例えば、水平配内処理力法として、ラビング 抜を使用すると、ラビング方向に被量分子のプ レティルトが生じる。ここでたらせんで第1の 安定状態が 450°の被温を使用するとすると、 第2 図に示すような処理方向とすることが好ま しいこととなる。

即ち、表側の透明路板14ではラビング方向を セル外側(手前側)から見てた下から右上へと リ、裏側の透明接板18ではラビング方向を右下

ねじれ角が大きくなると物安定状態への移行の応答速度は向上する傾向はあるが、 830° 以上のねじれ角とすることは、第1の安定状態が270°の場合と 450° の場合との意ほど大きくなく、速に駆動電圧が高くなり、円偏光性が増加し、光透過率が低下し、コントラストが低下してくるため、 450° とすることが最も好ましい。また、ねじれ角を大きくすると、リターデーション色が強くなる傾向もあり、好ましくな

からたとへとればよい。

また、行らせんの被品を使用し、設備の近明 拡載14のラビング方向を耐記例と同じにとると すれば、異個のの透明搭載18ではラビング方向 を左とから右下へとればよいこととなる。

本発明では、第1の安定状態を 450° とするように被品を調整し、即ち、 1 < d / p < 1.5の被品を使用し、物安定状態を 270° とし、この 270° で数合状態とすることが好ましい。

い色が生じることがある。

この場合、節3図で説明したように 270° ねじれで整合状態となるようにされることが好ましく。 270° ねじれの無安定状態が比較的に及く、具体的には数多程度続き、電圧オン時の節2の安定状態と電圧オフ時の無安定状態との間でオンオフできる時間範囲が広くなり、違い応答速度でかつ高いコントラストで使用できる範囲が広くなるため好ましい。

また、水苑町に使用するの液晶の綿折取別力性 4 日と店板間隙 d との積 4 日 d は 0.5~0.7または 0.8~1.2 とすることが計ましく、これにより高いコントラストを得ることができる。

本名明では、電圧オン時の第2の安定状態と 電圧オフ直接の整安定状態との2つの状態を使 用して液晶をオンオフするものである。

これにより、電圧オフ時に第2の安定状態から概要定状態に移行するのは前途したように選 く、逆に、電圧オン時に概要定状態から第2の 安定状態に移行するのも、第1の安定状態から

特開昭62-238525 (6)

第2の安定状態に移行するよりも**違いためである。**

さらに、第1の安定状態は液晶のねじれが大きくなるため円傷光性が出やすくなり、この第 1の安定状態に到達する前に再復電圧がオンになるように高速で繰り返してオンオフされることにより、この想影響がでなく好ましいものである。

〔実施例〕

ガラス指板上にパターニングされた通明電極を打する表側な板と裏側指板の実々の電極面側に配向膜用オーパーコートとしてポリイミドを繁和し、結硬化後の膜所を約 800人とした。これらポリイミド級の表面をラビング法により、水平配向処理し、部2図に示すように、そのラビング方向が利火するように2枚の指破を配置し、周辺を注入口部を除きシール材でシールしてセルを形成した。このセルの被品往入前のセル間酸は 4.8μ m であった。

このセルに、屈折平異力性 Δ α が0.13のメル

の個光韻が真交しているため遮断された。

この状態から世形を切ると、セル内で確晶分子は瞬時に90° ねじれた第1の準安定状態となり、表偶偶光膜を通った入射光はセル内を確晶のねじれ構造に従ってその個光成分は90° ねじられ裏側傷光膜を透過可振となり、光が透過した。

この第1の確安定状態は不整合状態でありあまり安定でないため、比較的超時間で被晶分子はさらにねじれが進行し、 270° ねじれ構造の なっての報告でも80° ねじれ構造と同様に入射光は透過しており、この 変化におけるコントラスト変化はわずかであった。この 270° ねじれ構造は、被晶分子の配向 状態が水平配向処理によるプレティルト角と い 致しており、禁合状態となっているため比較的に安定で、空温で数秒側離続した。

この状態を軽た後、 450° ねじれ構造に移行 していき、セル内では人財光の偏光成分は楕円 偏光となり、透過光量はやや減少した。 ク社製廠品「2L1-1585」をそのらせんピッチが 3.7μロとなるようにカイラル成分としてコレステリルノナネートを 5.5kl%添加した液晶を 推入して、作人はを封止した。

このセルの表と裏には第2図に示すように · 対の個光限をその個光韻がセルのラビング方向 に平行となるように設置して被出光学スイッチ 装置を製造した。

このようにして製造した被晶光学スイッチ装置は、地圧を印加しない状態では液晶分子が450° ねじれた状態となっており、第1の安定状態となっていた。この状態では液晶セル内で光は液晶分子のねじれに削って進み、450° ねじれることとなり、液晶光学スイッチ装置に入射した光は一対の個光膜の個光備が直炎しているため透過した。

次に電圧を印加すると、被晶分子が段配向状態となり、第2の変定状態となった。この状態では被晶セルは光に対して等方的となり、被晶光学スイッチ炎器に入射した光は一対の観光級

この 450° ねじれ構造に移行する前の第2の 都安定状態である 270° ねじれ構造の間に電圧 を印刷すると選やかに第1の安定状態である鉄 配向に移行し、高速でかつコントラストの高い スイッチングが可能であった。

[発明の効果]

本発明は、誘電異方性が正であり、その被品のピッチョと基板開際 d との関係の d / p が 0.5× a < d / p < 0.5 * 0.5 × a のネマチック 被品を用い、電圧が印加されない時はセル内で被品分子が被品分子がほぼ90° * 180° × a のね にれ状態を取り、電圧を印加した時には被出分子が電圧が印加されない時のねでれ状態への緩和状態であるほぼ90° * 180° × a には 0 を m < c への競数を示す)のねじれ状態を取り、この電数を示す)のねじれ状態を ロルした時の時配向状態と 電圧を 切った 時の時配向状態と 電圧を 切った 政策を 印加した時の時配向状態と 電圧を 切った 政策と るこつの状態を利用して光の透過収を 変えるこ

特開昭62-238525 (フ)

とにより、従来のTNモードの検品表示装置に 比してはるかに速くスイッチングが可能である という優れた効果を行する。

また、 電圧が印加されない時のねじれ状態である大きくねじれた状態を使用しないことにより、 ねじれが大きいものにもかかわらずコントラストの低下が少なく、リターデーションによる悪影響も少ない。

本発明は、この外、本発明の効果を指しない 範囲内で種々な応用が可能なものであり、高速 の表示数距、カメラ用高速シャッター、光ブリ ンター等の高速のスイッチングが要求される用 途に応用が可能なものである。

4.図前の簡単な説明

第1図は、水発明の被出光学スイッチ装置の 黒木的構成を示す断面図。

第2回は、第1回の被出光学スイッチ装置の 配向処理方向と個光版の個光軸との関係を示す 平面図。

第3回及び第4回は液晶分子のプレティルト

方向と整合の関係を説明する瞬面説明図。

透明基板

: 1A, 1B

透明電腦


: 2 A . 2 B

シール村


ネマチック被品


: 3

似光斑



第 2 図





第 4 図

